

FICHA TÉCNICA



Nome do Produto	Revisão
GENAN MEDIUM	01.03.2021

Descrição do Produto
Granulado de borracha preto, homogéneo e uniforme, de fluxo livre, derivado de pneus em fim de vida útil através de granulação e limpeza.

Dados de Contacto do Fabricante						
Fábrica:	Genan A/S Jegindøvej 16 DK-8800 Viborg Dinamarca	Genan GmbH Gottlieb-Daimler Straße 34 D-46282 Dorsten Alemanha	Betriebsstätte Oranienburg: Birkenallee 80 D-16515 Oranienburg Alemanha	Betriebsstätte Kammlach: Im Gewerbepark Unterallgäu 1 D-87754 Kammlach Alemanha	Genan, S.A. Lugar da Pardala Estrada Nacional 109, Km 31 PT-3880-728 São João de Ovar Portugal	Genan Inc. 18038 Beaumont Hwy. Houston TX77049 E.U.A.
Telefone:	+45 8728 3000	+49 2362 9527 0	+49 3301 578 0	+49 8261 7369 0	+351 256 580 600	+1 713 6748500
Fax:		+49 2362 9257 150	+49 3301 578 150	+49 8261 7369 150		+1 713 6748501
E-mail:	info-dk@genan.com	info-de@genan.com			info-pt@genan.com	info-us@genan.com

Propriedades típicas					
Propriedades	Métodos de ensaio	Unidade	Especificação	Valores típicos	
Densidade específica	ASTM D1817-05(2016)	kg/m ³	1.100-1.200	1.160	
Densidade aparente	EN 1097-3:1998	kg/m ³	425 ±8%	425	
Gama de dimensão da partícula	ISO 13322-2:2006	mm	1,4-3,0	1,4-3,0	
Dimensão da partícula < 0,5 mm	DIN 53477:1992-11	%	< 1,0	0,15	
Teor total do polímero (RCH)	ISO 9924-3:2009	%	≥ 40	45	
Teor de cinzas	ISO 9924-3:2009	%	< 15	8	
Teor de humidade (Perda: 2h @ 105°C)	ASTM D1509 - 15	%	≤ 1	≤ 1	
Teor de metal livre	OA-698; (Note 1)	%	≤ 0,004	≤ 0,002	
Teor de fibra têxtil livre	OA-698; (Note 1)	%	≤ 0,002	≤ 0,001	
Teor de partículas de borracha coloridas	OA-698; (Note 1)	%	≤ 0,1	< 0,04	
Outros contaminantes	OA-698; (Note 1)	%	≤ 0,004	≤ 0,002	
Classificação de poeira inalável	EN 15051-2:2013+A1:2016		Very low to low	Very low	
PAH 8 REACH	AfPS GS 2019:01 PAK	mg/kg	≤ 20	< 15	

Nota 1: Método de ensaio não padronizado "Determinação da densidade aparente e impurezas livres em pó de borracha granulado", fornecido pelo seu representante Genan mediante solicitação. Este é o método de ensaio porque os valores obtidos com o uso de ASTM D5603 ficam abaixo dos limites de deteção.

Observações	
DIN 18035-7:2019	GENAN MEDIUM cumpre todos os requisitos relativos à migração de acordo com DIN 18035-7:2019.
EN 71-3:2019	GENAN MEDIUM cumpre todos os requisitos relativos a EN 71-3:2019_Segurança de brinquedos - Parte 3: Migração de determinados elementos.
ASTM F3188-16	GENAN MEDIUM cumpre todos os requisitos relativos a ASTM F3188-16_Especificação Padrão para Metais Perigosos Extraíveis em Materiais de Preenchimento de Relva Sintética.
PAH 8 REACH	Foi extraída uma amostra do material de acordo com EN 17409:2019, e o resultado é apresentado sob a forma de média móvel das 4 análises mais recentes.
Padrões internacionais	GENAN MEDIUM cumpre com todos os requisitos relativos a material de enchimento de acordo com FIFA 2015, World Rugby 2016 e EN15330-1:2013.
Padrões nacionais	GENAN MEDIUM cumpre com todos os requisitos relativos a material de enchimento de acordo com RAL GZ 944, NF P90-112 e ÖISS.
Distribuição da dimensão das partículas	Informação sobre a distribuição efetiva da dimensão das partículas encontra-se disponível na respetiva curva granulométrica, a qual pode ser transferida, a qualquer momento, a partir da página oficial da Genan.
Saúde e Segurança	As diretrizes sobre saúde e segurança são mencionadas nas respetivas Fichas de Dados de Segurança, as quais podem ser transferidas, a qualquer momento, a partir da página oficial da Genan.

As características mencionadas são típicas do produto. O produto deriva de um vasto número de diferentes pneus; consequentemente, a Genan não pode fornecer qualquer valor exato sobre a composição química do material. As características e valores acima mencionados correspondem aos nossos conhecimentos, e a Genan não poderá ser responsabilizada por qualquer insuficiência ou irregularidade em relação a tal informação.

CERTIFICAÇÕES	Genan A/S	Genan GmbH	Genan Inc.	Genan, S.A.
	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 50001:2018	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 ISO 50001:2018	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	ISO 9001:2015