


Revideret: 01.07.2023



Analyse af materialet er foretaget i en CAMSIZER fra Retsch Technology.

Måleprincip: Dynamic Image Analysis (ISO 13322-2:2006)

Minimum 60% af materialet ligger inden for det kornfordelingsinterval, der er angivet i det tekniske datablad.